

## Technisches Merkblatt NICRO 135 Langzeit-Korrosionsschutz



Transparenter Schutzfilm vor Rostbefall – insbesondere für außengelagerte Teile geeignet.

**NICRO 135 Langzeit - Korrosionsschutz** haftet als transparenter Film auf Oberflächen. Beim Aufbringen wird Wasser unterwandert, Kapillare werden versiegelt. Das Eindringen von Staub, Schmutz, Wasser und Mineralsäuredämpfen wird vermieden. Das Ausbreiten bereits bestehender Roststellen wird gestoppt. Die Oberfläche erweist sich zusätzlich als Verschleiß hemmend und hat sehr gute Gleiteigenschaften.

**NICRO 135 Langzeit - Korrosionsschutz** wird nicht spröde und blättert nicht ab. Gummiteile müssen nicht geschützt und Karosserieteile nicht abgedeckt werden. Bis zu einer Temperatur von - 20 °C bleiben die vollen Haftungseigenschaften erhalten.

### Einsatzgebiete:

- Werkzeugbau
- Maschinenbau
- Chemische Industrie
- Fahrzeugbau
- Gießereien
- Winterdienste
- Seetransporte

### Qualität und Eigenschaften

- schützt vor Rostbefall
- unterwandert Wasser und Rost
- bleibt elastisch, auch bei Temperaturen von - 20 °C
- beständig gegen Mineralsäuredämpfe, Salzwasser und Laugen
- verdrängt Feuchtigkeit von Oberflächen

### Physikalische und chemische Daten

- **Farbe:** dunkelbraun
- **Geruch:** Eigengeruch
- **Treibmittel:** CO<sub>2</sub>, Vorteile s. u.
- **Tropfpunkt:** +58°C
- **Ruhepenetration:** 145mm/10
- **Siedepunkt:** 145-165°C
- **Walkpenetration:** 270mm/10
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**  
Aerosoldose mit 400ml Nettovolumen
- **Vorteile CO<sub>2</sub>-Treibmittel:**
  - Umwelt-neutral – da das CO<sub>2</sub> Treibmittel der Atmosphäre entnommen wird und kein zusätzliches CO<sub>2</sub> erzeugt wird
  - Unbrennbar
  - ungiftig
  - reagiert nicht mit anderen chemischen Substanzen
  - daher: 100% reiner Wirkstoffanteil
  - Höhere Ergiebigkeit, da der CO<sub>2</sub> Treibmittel-Anteil nur ca. 2% am Gesamt-Produkt beträgt.

### Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

#### Anwendung:

- **NICRO 135 Langzeit - Korrosionsschutz** Aerosol-Dose vor Gebrauch schütteln. In mehreren, dünnen Schichten aufsprühen.
- Vor der Anwendung Teile und Oberflächen gründlich reinigen – von alten Schmierstoffen befreien.
- Für verbesserte Langzeitwirkung Vorgang wiederholen. Das Lösungsmittel verflüchtigt sich nach rund 20 Minuten und die gewünschte Versiegelung oder Gleiteigenschaft wirkt.

### Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.  
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

## **Anmerkungen**

---

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 08. Juli 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 08.12.2018

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)