

ELASTOMERE

Technisches Datenblatt, Matten

LBM hell 6.308

Beschreibung

Preiswerte Lebensmittelqualität
FDA konform

Beständigkeit

Abrieb	durchschnittlich
Chemie, Säuren u. Basen	durchschnittlich
Temperatur	durchschnittlich
Benzin, Oel	nicht geeignet
Witterung und Ozon	schlecht

Verarbeitung

Plottern *	ja
Spalten *	ja
Stanzen	ja
Wasserstrahl- schneiden	ja

Die Verarbeitungsmöglichkeiten variieren und sind in Abhängigkeit von Materialstärke und eventuell enthaltenen Einlagen (z.B. Metallgittergeflechte etc.) zu berücksichtigen.

Eigenschaften

Elastomer	NR / SBR
Herkunft	Asien
Farbe	hell
Typ	Standard
Shore Härte°	60 / Shore A +/- 5 Shore A
Temperatur plus	+ 90° C
Temperatur minus	- 25°C
Temperatur max. Kurzzeitig	kein Messwert
Reißdehnung	350%
Festigkeit	6 MPA
Druckverformungsrest	Kein Messwert
Spezifisches Gewicht	1,55

Lieferformate und Lagerqualitäten *

Typ	Formate	Stärken in mm
Rollenware bis 6 mm	1,2 m / 1,4 x 10 m	0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Rollenware bis 20 mm	1,2 m / 1,4 x 5 m	8 / 10 / 12 / 15 / 20
Auch Plattenware bis 50mm	1,2 m x 2 m	8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50

Darüber hinaus gehende Lieferformate auf Anfrage. * Bei Standardqualität 2mm



www.industrie-dichtungsservice.de

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Anwender / Verarbeiter unserer Produkte selbst.